REFUG® 2K 5 kg Gebinde

FUGENVERGUSSMASSE

SCAN ME

AUF EINEN BLICK

Kaltverarbeitbare, elastische Fugenvergussmasse im 5 kg Gebinde

- ✓ **Dauerelastisch und -plastisch**
- ✓ **Manuell verarbeitbar**
- ✓ **Reaktiv aushärtend**

EINSATZGEBIETE

- **Vergießen von Fugen, Rissenund Nähten** auf Verkehrsflächen aller Belastungskategorien
- **Sanierung von Gitternetzrissen, Dilatationsfugen**
- **Sanierung Längsfuge** Beton zu Asphalt
- **Sanierung bei Anschlussfugen** (z. B. Rand-steinen, Tritt- und Setzstufen, Pflaster- und Fassadenfugen)
- **Verfüllen von Induktionsschleifen**



Vieider Reinhard & Co. GmbH / S.r.l.
Römerweg 1 Via Romana | 39053 Blumau - Prato Isarco
0471 353 454 | info@vieider.it | www.vieider.it

Unsere Produkthinweise sind allgemeine Richtlinien, basieren auf Durchschnittswerten und gelten nicht für Anwendungen unter besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die Eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen ist vom Anwender vorab zu prüfen. Die Verarbeitungshinweise auf dem Etikett sind zu beachten. Freigaben von Mitarbeitern werden nur in schriftlicher Form anerkannt. Wir liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen und Farben unverbindlich.

REFUG® 2K 5 kg Gebinde

FUGENVERGUSSMASSE

REFUG® ist eine kalt verarbeitbare, polymermodifizierte und hochwertige Vergussmasse.

Die Komponente A mit einem Bohrmaschinenquirl gründlich aufrühren und **danach** die Komponente B einrühren.

Das Material homogenisieren, bis keine weißen Schlieren mehr sichtbar sind.

Die fertige Mischung zügig verarbeiten, da der Aushärte- vorgang rasch beginnt.

Die gefüllte Fuge kann mit einer Spachtel abgezogen und mit Splitt oder Sand ab- gestreut werden.

VORAUSSETZUNG

Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, Staub und Fetten sein. Die Materialtemperatur bei der Verarbeitung muss zwischen + 15 °C und + 30 °C liegen.

VERBRAUCH

Ca. 1 kg **REFUG** entspricht einem Volumen von 1 dm^3.

PRODUKTDATEN

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde	Palettierung
REFUG® 2K Komponente A	61000	4,6 kg	60 Einheiten je Komponente auf Palette
REFUG® 2K Komponente B	61400	0,4 kg	

Bei Betonfugen wird eine Vorbehandlung mit REAKTIV PRIMER* empfohlen.

Durch die Wahl eines passenden Abstreusandes kann die ausgefüllte Fuge farblich an die Umgebung angepasst werden.

Da **REFUG®** fast alle Hohlräume einer Fuge vollständig ausfüllt, kann ein Nachvergießen erforderlich sein.

www.vieider.it

Vieider Reinhard & Co. GmbH / S.r.l.

Vieider Reinhard & Co. GmbH
Römerweg 1 39053 Blumau Südtirol / Italien
T +39 0471 353 454 www.vieider.it \\ info@vieider.it
Zertifiziert nach ISO 9001

SOLVENT-FREE 100 % LÖSEMITTELFREI

mit nachwachsenden Rohstoffen erzeugt NAWaRO